



LATEX DURAVINIL VINIL ACRILICO

DESCRIPCIÓN

DURAVINIL es la pintura económica de la línea de emulsiones de SHERPAINTS, recomendada para interiores, cielos rasos y exteriores. Viene en elegantes colores de moda y tiene un acabado mate. Es lavable después de 3 a 4 semanas de aplicación.

DURAVINIL sirve para aplicación sobre paredes tarrajeadas, yeso, concreto, ladrillos, madera y metales. Para obtener un mejor acabado en madera, aplicar una mano de BASE BLANCA PARA MADERA.

PROPIEDADES TÍPICAS

Tipo	Co polímero Vinil acrílico
Sólidos en volumen	32% +/-2%
Sólidos en peso	52% +/- 2, puede variar según el color
Pigmento en peso	49% +/- 2, puede variar según el color
Vehículo en peso	51% +/- 2, puede variar según el color
Colores	Según carta de colores.
Acabado	Mate
Peso específico	1.45 +/- 0.01 Kg. /lt.
Peso por galón	5.20 +/- 0.10 Kg. /galón
Presentación	En baldes de 1 y 5 galones
Viscosidad (25° C)	105 +/-5 KU (Unidades Kriebbs)
Finura de dispersión	Mínimo 4 (Unidades Hegmann) Resistencia a la
abrasión	
Húmeda (lavabilidad)	Mínimo 25 ciclos. Lavable después de 3 semanas de aplicado
Número de manos recomendados	En superficies nuevas 2 (dos) Rendimiento teórico 45 m2/gln. a una mano (o por capa)
Rendimiento práctico	40 m2/gln. a una mano (o por capa), para una aplicación sobre un substrato de tarrajeo fino y como base SELLADOR 2 EN 1 considerando 10% de pérdidas 21 m2/galón a un espesor seco de 2 mils asumiendo 10% de pérdidas El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y el estado de la superficie
Dilución	Normalmente con un 25% en volumen de agua limpia

TIEMPOS DE SECADO, a 25° C y 50% de humedad relativa*

Al tacto Máximo 1 hora

Repintar 5 horas

* Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad relativa y el espesor aplicado.

PREPARACION DE SUPERFICIE

• PAREDES NUEVAS:

Se deberán dejar secar de 3 a 5 semanas antes de ser pintadas. Eliminar residuos del tarrajeo usando lija al agua N° 80. Aplicar SELLADOR 2 EN 1, dejar secar y aplicar DURAVINIL.

Para obtener acabados aporcelanados o lisos, después del SELLADOR 2 EN 1 aplicar PASTA MURAL. Dejar secar y aplicar DURAVINIL.



- **SUPERFICIES CON PINTURA ANTIGUA:**

Eliminar la pintura antigua mal adherida, y lijar la superficie usando lija al agua N° 120. Luego aplicar una o dos manos de SELLADOR PARA MUROS TRANSPARENTE, dejar secar y aplicar DURAVINIL.

MADERA

Para mejores resultados en superficies de madera nueva, recomendamos aplicar primero, una capa de BASE BLANCA PARA MADERA.

PREPARACION DEL PRODUCTO

Homogenizar la pintura mediante agitación y usarla tal y como viene en el envase. Diluir lo necesario y aplicar la pintura.

METODOS DE APLICACIÓN

- BROCHA O RODILLO

Diluir hasta 25% en volumen con agua limpia.

- PISTOLA CONVENCIONAL

Diluir hasta 35% en volumen con agua limpia.

- PISTOLA AIRLESS

Diluir hasta 35% en volumen con agua limpia. Orificio 0.013"-0.015", presión de pintura 2,000-2,500 psi. Para aplicaciones fuera de los rangos normales, consultar con un representante técnico de SHERPAINTS.

CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN

- TEMPERATURA AMBIENTE: Mínima: 10°C, máxima: 40°C
- TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE: Mínima: 5°C, máxima: 40°C
- HUMEDAD RELATIVA: Máxima: 85%

*La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3°C por encima del punto de rocío.

SISTEMAS RECOMENDADOS

- Paredes nuevas

1 capa de PASTA MURAL a 10-20 mil secs

1 capa de SELLADOR 2 EN 1 a 3-4 mils secs

1 capa de DURAVINIL a 2 mils secs

- MADERA

1 capa de BASE BLANCA PARA MADERA a 3-4 mils secs

1 capa de DURAVINIL a 2 mils secs

- HIERRO

1 capa de ULTRACORE PRIMER a 1.5-2.0 mils secs

1 capa de DURAVINIL a 2 mils secs

CONDICIONES DE ALMACENAJE

La vida útil en almacén es de 12 meses sin abrir ni mezclar, en ambiente fresco y ventilado (25° C).