



SELLADOR 2 EN 1

DESCRIPCIÓN

El SELLADOR 2 EN 1, es un producto a base de látex acrílico, recomendado para imprimir superficies nuevas (sin pintura) o previamente pintadas antes de dar el acabado final. Por su alta concentración de látex tiene la propiedad de fijar y dar nueva firmeza a las pinturas sueltas y tizadas (con polvillo suelto). Rellena los poros de la superficie e incrementa el rendimiento de los acabados y ayuda al cubrimiento por ser de color blanco.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS EN VOLUMEN

27% +/- 2%

RENDIMIENTO PRÁCTICO

En paredes nuevas (diluido 1; 1): 40m²/gln. por capa. En paredes empastadas o ya pintadas (diluido 1; 2): 65 m²/gln. de SELLADOR en 2 gln. de agua. En éste rendimiento práctico se ha considerado pérdidas por aplicación y trasegado del producto. El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y el estado de la superficie.

DILUCIÓN

Para paredes nuevas (sobre tarrajeado) 100% con agua limpia (1 gln. de sellador con 1 gln. de agua). Para paredes ya pintadas o empastadas 200% con agua limpia (1gln. de sellador con 2 gln. de agua).

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

El SELLADOR 2 EN 1 de SHERPAINTS, puede aplicarse sobre superficies tarrajeadas, eternit, madera, etc., pudiéndose recubrir con cualquiera de las pinturas de látex de SHERPAINTS: OLEO MATE WE, LATEX ULTRA PREMIUM, DURATEX, SATINADO DURAVINIL, LATEX DURAVINIL. Las paredes tarrajeadas con yeso o cemento, deberán haber secado por lo menos dos meses con buena ventilación y estar completamente fraguadas o curadas antes de pintar. Para proporcionar una superficie suave y uniforme, aplique una mano de SELLADOR 2 EN 1. Para un acabado perfectamente liso y de calidad, aplique, además, PASTA MURAL de SHERPAINTS.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Homogenizar el producto mediante agitación y usarlo tal y como viene en el envase. Diluir lo necesario y aplicar.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, Rodillo o Pistola Convencional.

CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN

Entre 10 y 40° C y entre 0 y 85% de humedad relativa. La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3° C por encima de la temperatura del punto de rocío.

SISTEMAS RECOMENDADOS

Paredes nuevas

1 capa de PASTA MURAL a 10-20 mil secos

1 capa de SELLADOR 2 EN 1 a 3-4 mils secos

1 capa de OLEOMATE WE a 2 mils secos.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

La vida útil en almacén es de 12 meses sin abrir ni mezclar, en ambiente fresco y ventilado (25° C).